

LEGHE A BASE DI INDIO

UTILIZZO:

- 1-Microelettronica
- 2-Criogenia
- 3-Saldatura a bassa temperatura
- 4-Saldatura su ceramica dorata
- 5-Saldatura di parti non metalliche
- 6-Lega liquida per termometri
- 7-Leghe per fusibili esenti da Cadmio



LEGHE DI NORMALE PRODUZIONE

LEGA	PUNTO DI FUSIONE (° C)	UTILIZZO
LEGINF15	15,7	6
LEGINF58	58	7
LEGINF72	72	7
LEGINF79	79	7
LEGINF109	109	7
LEGIN52	118 C	1 - 2 - 3 - 5
LEGIN50	118 - 125	1 - 2 - 3 - 5
IBM 532	135 - 152	1 - 3
IN97AG3	147	1 - 2 - 3 - 5
IN80AG5PB	142 - 149	1 - 2 - 3 - 4
IN	156,7	1 - 2 - 3 - 5
IN70PB	160 - 174	2 - 4
IN25PB	183 - 268	1 - 2 - 4
IN10PB	284 - 299	4 - 7
IN5AG2,5PB	300 - 310	4
IN5PB	292 - 314	4

FORMATI:

FILI: diametri da 0,5 mm in su
BARRE: misure a richiesta
NASTRI: larghezza da 7 a 98 mm
spessore da 0,05 mm in su
PREFORMATI: misure a richiesta
ANODI: misure a richiesta

A RICHIESTA SI PRODUCONO LEGHE SU SPECIFICA DEL CLIENTE

Indiof3

Rev 03 - 04 / 05 / 2000



OMODEO A. & S.

Metalleghe S.p.A.

Sede e uffici: 20128 - Milano - Via Pontenuovo, 51
Magazzini: 20128 - Milano - Via Cesalpino, 2
84015 - Nocera Superiore - Via S.ta Croce, 1
Stabilimento : 20041 - Agrate Brianza - Via Talete, 6
Laboratorio : 20134 - Milano - Via dei Canzi, 14

Tel. 02/27200522 r.a Fax 02/2592549
Tel. 02/27200522
Tel. 081/5176213
Tel/Fax 039 / 654415 Tel. 039/6058730
Tel. 02/21591127 Fax 02/21592336

E-mail: somodeo@tin.it
sito web: www.omodeo.it